

Artikel-Nr: 0202

Hartöl braun

Allgemeine Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten Holzfußböden und anderen, mäßig strapazierten Hölzern im Innenbereich. Zur Grundierung von unbehandelten Korkfußböden und OSB Platten.
Zusammensetzung	Zusammensetzung Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoaliphate. Hilfsstoffe: mineralische Pigmente, bleifreie Trockenstoffe, Bentonit, Ethanol und Wasser.
Farbtöne	Braun
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,50 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,83 g/ml.
Viskosität	Ca. 50 Sekunden (DIN-Becher 3 mm) bei 20 °C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	60–70 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Hirnholz, OSB Platten sowie Kork können insbesondere beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1–2 Tage durchtrocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer sowie Kork und OSB Platten.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Durch streichen oder tauchen. Nicht bei Temperaturen unter 8 °C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben.
Grundanstrich	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1–3 mal Hartöl braun auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 15 Minuten von der Oberfläche entfernen und einen neuen Anstrich auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Danach gut durchtrocknen lassen.
Endbehandlung	Für gewachste Oberflächen: Weiterbearbeitung mit biopin Natur-Hartwachs oder biopin Hartwachsöl. Für geölte Oberflächen: Schlußfinish mit farblosem Natur-Hartöl oder Hartöl braun hauchdünn mit einem Tuch auftragen.

Hartöl braun

Nachbesserung geölter Oberflächen	Abgenutzte oder beschädigte Flächen säubern, leicht anschleifen und mit neuem Finish versehen. Bei sehr starker und tiefer Verschmutzung wird biopin Ölwäsche empfohlen.
Reinigung und Pflege	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die Gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).