

Fensterladenöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Farbloses und wasserabweisendes Spezialöl aus pflanzlichen Ölen und Harzen für angewitterte, verblasste oder matte Oberflächen im Außenbereich. Es dringt tief in den Untergrund ein, verleiht ihm dadurch eine hohe Beständigkeit gegen Wassereinwirkung. Biozidfrei, atmungsaktiv.
Anwendungsbereich	Zur Auffrischung von lasierenden oder deckenden Anstrichen auf Fensterläden, Garagentoren, Gartenzäunen etc. sowie zur Grundierung roher Hölzer vor weiterfolgenden Anstrichen im Aussenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoaliphate. Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium.
Farbton:	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,5 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,83 g/ml.
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	70-80 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1–2 Tage durchtrocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Nicht bei Temperaturen unter 8 °C oder unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Mit Pinsel und Lappen dünn und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Altanstriche ggf. mit Anlaugpulver vorbehandeln, mit Wasser gründlich nachwaschen und trocknen lassen.

Fensterladenöl

Grundieren unbehandelter Hölzer	Je nach Saugfähigkeit biopin Fensterladenöl 1–2 x auftragen. Überschüssiges Öl nach ca. 15 min. abwischen.
Auffrischen alter Anstriche	Fensterladenöl einmal, bei stark abgewitterten Oberflächen zweimal dünn auftragen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).