

## Holzlasur für Außen

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Transparent farbige, bzw. farblose Lasur für dauerhafte, offenporige Holzanstriche im Außenbereich. Die Holzlasur für Außen besitzt ein gutes Eindringvermögen und eine hohe Wasser- und Wetterbeständigkeit. Der Anstrichfilm bleibt dauerhaft flexibel, neigt nicht zum Ablättern und ist daher besonders renovierungsfreundlich. Bei sachgemäßer Anwendung wird ein guter UV-Schutz erzielt. Der Farbton „farblos“ bietet jedoch lediglich einen eingeschränkten UV-Schutz und ist daher nur für Renovierungsanstriche (bei noch ausreichender Pigmentierung des Altanstriches), bei Fenster- und Haustüranstrichen im Innenbereich sowie für nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzte Anstriche im Außenbereich (z. B. Dachüberstand) geeignet.
Anwendungsbereich	Zur Behandlung von Hart- und Weichhölzern im Außenbereich (z. B. Blockhäuser, Wandverkleidungen, Spielgeräte und Fachwerk) sowie für Fenster und Haustüren aus Holz im Innen- und Außenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoparaffin (Alcane C9-12-Iso). Pigmente: Erd- und Mineralpigmente. Hilfsstoffe: Kieselsäure, Soyalecithin, Trockenstoffe ohne Blei und Barium.
Farbtöne	Farblos Nr. 0441, Kiefer Nr. 0442, Nußbaum Nr. 0445, Palisander Nr. 0446, Eiche hell Nr. 0438 Teak Nr. 0449
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	2,5 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich)
<b>Technische Daten</b>	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,84 - 0,89 g/ml (je nach Farbton)
Viskosität	Ca. 23 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Ca. 46°C
Verbrauch	75-90 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden staubtrocken und nach 12-24 Stunden überstreichbar.

## Holzlasur für Außen

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Holzlasur für Außen durch Streichen oder Spritzen aufbringen. Dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Harzgalen ggf. ausstechen oder ausbrennen. Stark saugende Untergründe sollten mit biopin Natur-Imprägnieröl vor-gestrichen werden. Falls z. B. Fenster/Türen gestrichen werden sollen, die werksseitig nicht gegen Bläuepilz (holzverfärbender Pilz) imprägniert sind und ein zuverlässiger Bläueschutz für den Außenbereich erwünscht ist, kann mit handelsüblicher Bläueschutzimprägnierung vor-gestrichen werden.
Anstrich	2 x Holzlasur für Außen, für zuverlässigen UV-Schutz im Außenbereich sowie an Wetterseiten 3 x Holzlasur für Außen.
Renovierungsanstrich	Altanstrich prüfen und an schlecht haftenden oder abplatzenden Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Neuen Anstrichaufbau wie oben beschrieben durchführen. Intakte Altanstriche säubern und ggf. leicht anschleifen. Je nach Abnutzungsgrad ein bis zwei Anstriche mit Holzlasur für Außen auftragen
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	<p>R10 Entzündlich R53 Kann in Gewässer längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe nicht einatmen R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24 Berührung mit der Haut vermeiden. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.</p> <p>Dieses Produkt enthält trocknende pflanzliche Öle. Diese können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Mit diesem Produkt verunreinigte Lappen etc. nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.</p>
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).