

## Zaunpflegeöl

### Allgemeine Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	biopin Zaunpflegeöl ist ein hochwertiges und lösemittelfreies Spezialöl für Holzelemente im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen etc. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf. Mineralische Pigmente sorgen für schönes Aussehen und schützen vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes. Enthält keine Holzschutzwirkstoffe.
<b>Anwendungsbereich</b>	Für unbehandeltes, kesseldruckimprägniertes und bereits geöltes Holz im Außenbereich. Nicht geeignet für Eichenholz sowie für versiegelte oder anderweitig nicht saugfähige Holzoberflächen.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen und Fettsäuren. Lösemittel: Wasser. Pigmente: Mineralpigmente. Hilfsstoffe: Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator, Trockenstoffe ohne Blei und Barium.
<b>Farbton:</b>	braun Nr. 40913
<b>Lagerung</b>	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
<b>Haltbarkeit</b>	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
<b>Gebindegrößen</b>	5 ltr

### Technische Daten

<b>Spezifisches Gewicht</b>	Ca. 0,98 g/ml (je nach Farbton)
<b>Viskosität</b>	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
<b>Flammpunkt</b>	Entfällt
<b>Verbrauch</b>	Ca. 70–80 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Sägeraues Holz kann deutlich höheren Verbrauch bewirken.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar.

### Verarbeitungshinweise

<b>Geeignete Untergründe</b>	Holz (siehe dazu auch Anwendungsbereich).
<b>Untergrunderfordernisse</b>	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit Wasser.

## Zaunpflegeöl

<b>Vorbehandlung</b>	Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen, bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen werden. Neues kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen mit einer Bürste entfernen.
<b>Neuanstrich</b>	Zaunpflegeöl für Erstanstrich auf bereits vorgeöltem Holz einmal, auf kesseldruckimprägniertem oder unbehandeltem Holz zwei- bis dreimal streichen.
<b>Renovierungsanstrich</b>	Die Holzoberflächen entsprechend ihres Zustandes reinigen und vorbereiten. Ein- bis zweimal dünn und gleichmäßig mit Zaunpflegeöl streichen.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
<b>Allgemeine Hinweise</b>	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
<b>Produktentsorgung</b>	Auch biologisch abbaubare und lösemittelfreie Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).